



SPORT. FRONTONES y TENIS

Pistas de tenis y frontones

DESCRIPCION

Pistas de tenis y frontones. El pintado de instalaciones deportivas requiere productos específicamente formulados para conseguir la mejor protección duradera en espacios a agresiones ambientales o climáticas.
Sport es una pintura acrílica específicamente formulada para el pintado y señalización de pistas de tenis, frontones y otras instalaciones deportivas, excelente adherencia al cemento, gran resistencia al impacto, la abrasión y a la intemperie.
Sobre Pavimentos de hormigón, aglomerados asfálticos, y de caucho.

MODO DE EMPLEO

Para una correcta aplicación y su mejor conservación, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Obra nueva la superficie debe hallarse totalmente exenta de humedades, sobre aglomerado asfáltico es recomendable utilizar pistola para un rendimiento mayor de la pintura, la primera mano es conveniente diluir en un 10 o 15%, la segunda mano diluida con 5 o 10%.No repintar antes de 6 horas.

Obra ya pintada: Superficies con pinturas viejas en buen estado, limpiar bien la suciedad y el polvo.
Superficies con pintura ya aplicada, en mal estado o mal adherida, es recomendable aplicar una mano de imprimador propulsor de anclaje, o granallar dejar secar y proceder como en obra nueva. Si la superficie a pintar es muy fina, es recomendable granallar antes del pintado para asegurar la adherencia de la pintura.

Métodos de aplicación: Brocha Rodillo o pistola

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NATURALEZA: Acrílica pura Estirenada
ACABADO: Mate
SECADO: Al tacto: 30 – 60 minutos. Repintado: 6 - 8 horas
COLOR: Verde y Rojo.
ENVASE: 750 ml, 4 l. y 15 l.
RENDIMIENTO: 9 – 11 m^2/l. por mano según superficie.
DISOLVENTE: Agua.
TOXICIDAD: No tiene.
INFLAMABILIDAD: Ignífugo.
ALMACENAJE: Aproximadamente 5 a 6 años en lugares de almacenaje normales.
TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO: No inferior a 5 ºC.
PH: 7-9.5.
DENSIDAD: 1300-1700 gr/cm^3.

2004/42IIA (A) (75/30) Máx. COVs 18g/l.

Resistencia al fuego, M-1.



PINTURAS BAÑOS, S. L.
FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8
OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturasbanos@pinturasbanos.com





Variaciones de temperatura, humedad, grueso de capa, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

---/---

Estas mercancías se admiten al transporte por carretera según las disposiciones del ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la norma.

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase. No respirar los aerosoles (sí se aplica a pistola.). Inflamable.

Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información consultar ficha de seguridad.

Fecha de edición o revisión: Diciembre de 2010

Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

